

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

КЛЕЙКА СТРИЧКА: РМ.7403 Малярна стрічка

ВЛАСТИВОСТІ НОСІЯ

Тип носія	Напівкріпований папір
Кольори	Білий, жовтий
Міцність на розрив, поздовжній напрямом, Н/см	>24
Подовження до розриву, поздовжній напрямом, %	>8
Намотка, м	50
Загальна товщина, мкм	105±10%
Загальна вага, г/м ²	78±10%

ВЛАСТИВОСТІ КЛЕЮЧОГО ШАРУ

Тип клею	Натуральний каучук
Колір	Прозорий
Адгезія до сталеві пластині, Н/см	1,9±10%
Тест з кулькою, см	<3
Температурний режим	60° С

ЗАСТОСУВАННЯ

Професійне фарбування – Для внутрішнього застосування у будівництві та лакофарбовій промисловості - Ринок «зроби сам».

При зберіганні в оригінальній упаковці при 21° С та відносній вологості 50%, продукт має термін зберігання 12 місяців. Перед використанням уважно перевірити, що контактні поверхні сухі і чисті від масла, жиру та пилу. Дані, наведені вище, не може розглядатися в якості обов'язкових за контрактом або в специфікації. Вони відповідають середнім значенням, отриманим в процесі випробувань, проведених відповідно до норм AFERA та PSTC. Випробування проводяться на зразках, взятих з нашої стандартної продукції. Ці дані можуть змінюватися без попереднього повідомлення - оновлення типових листів технічної інформації може бути направлена в будь-який час. Оскільки багато різних чинників можуть впливати на продуктивність продукту, ми рекомендуємо протестувати продукт відносно до конкретного застосування. Ми допоможемо Вам у будь-якій додатковій інформації або рекомендаціях.

19 листопада 2011 р